

Qualitätssicherung Recycling (RC) - Baustoffe






Abb. 4 > Qualitätsanforderungen an die sechs Recyclingbaustoffe.

Bauabfallkategorien \ Recyclingbaustoffe	Ausbauasphalt	Kies-Sand	Betonabbruch	Mischabbruch	Fremdstoffe	
Asphaltgranulat	80	20		2	0.3*	
Recycling-Kiessand P	4	95	4	1	0.3	
Recycling-Kiessand A	20	80	4	1	0.3	
Recycling-Kiessand B	4	80	20	1	0.3	
Betongranulat	3**		95		2	0.3
Mischabbruchgranulat	3			97		0.3 ohne Gips 1% Gips 1% Glas